

# Capadecor Stucco Satinato

Дисперсионная шпатлевочная масса для создания декоративной матовой поверхности в технике послойного шпатлевания



## Описание продукта

Назначение продукта	Колеруемая матовая декоративная шпатлевка на дисперсионной основе для оформления стен внутри помещений.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Обладает характерной текстурой</li> <li>■ Износостойкая</li> <li>■ Формирует паропроницаемое покрытие</li> <li>■ Насыщенные оттенки</li> <li>■ Колеруется в системе машинной колеровки ColorExpress</li> <li>■ Проста и удобна в применении</li> <li>■ На водной основе, стандарта E.L.F.</li> </ul>
Упаковка /Емкости упаковки	■ 2,5 л; 5 л
Цвет	Белая
Степень глянца	<b>Колеровка:</b> Колеруется в системе машинной колеровки ColorExpress примерно в 1300 цветовых тонов коллекций 3D и CaparolColor. Материал перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах. При нанесении на соприкасающиеся поверхности рекомендуется смешать требуемое количество колерованной шпатлевки, чтобы избежать различий цветового тона. При заказе более 100 л одного цветового тона возможно заводское колерование по запросу.
Условия хранения	Рисунок декоративной поверхности проявляется типичным для шпатлевочных техник и зависит от выбранной техники нанесения, а также от интенсивности оттенка. Темные оттенки проявляют более выраженный рисунок, чем светлые.
Технические данные	Оттенки, создаваемые с помощью органических пигментов, например, оранжевые и красные, не рекомендуется использовать в местах с интенсивным дневным солнечным освещением, т.к. это может приводить к существенному изменению цвета.
	Матовая
	В прохладном месте, но не на морозе.
	<b>Технические характеристики согласно СТБ EN 13300:</b> В зависимости от цветового тона возможны отклонения от технических характеристик.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Влажное истирание: 2 класс</li> <li>■ Плотность: <span style="float: right;">Ок. 1,25 г/мл</span></li> <li>■ Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии водяного пара <math>Sd H_2O</math>, м: <span style="float: right;">ок. 0,12 м</span></li> </ul>



Дополнительные продукты

- AkkordSpachtel fein
- Indeko-plus
- Caparol Feinroller

Eignung gemäß  
Technischer Information Nr. 606  
Definition der Einsatzbereiche

Внутри 1	Внутри 2	Внутри 3	Снаружи 1	Снаружи 2
+	+	○	-	-
(–) не подходит / (○) подходит при определенных условиях / (+) подходит				

## Применение

Подходящие основания

Поверхности, покрытые штукатурками растворных групп PII, PIII, PIV, гипсовыми штукатурками, гипсокартоном, гипсовыми панелями, бетонные поверхности. Основание должно соответствовать уровню качества Q4.

Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ, без контрастов. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.

При подготовке оснований обратите внимание на Техническую информацию №650.

Подготовка основания

На шероховатые, контрастные, гипсовые основания нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund.

В зависимости от свойств подложки выровнять всю поверхность 1-2 слоями шпаклевки Caparol AkkordSpachtel fein до достижения уровня качества Q4.

Промежуточное шлифование выполнять шлифовальным средством с зерном P200-P240.

Для выравнивания впитывающей способности и обеспыливания нанести грунтовочный слой Caparol OptiGrund E.L.F.

На подложки соответствующие уровню качества Q4, которые были подготовлены иными материалами, нанести полноповерхностный грунтовочный слой краской Caparol Indeko-plus валиком Caparol Feinroller. При применении иного инструмента после нанесения 2-го слоя Stucco Satinato может проявиться структура основания, которое нивелируется дополнительным слоем декоративной шпатлевки.

Способ нанесения

Обязательным является тщательное перемешивание Stucco Satinato, в том числе материала соприкасающегося со стенками и дном ведра. Встряхивания упаковки недостаточно для перемешивания материала. Не применять мешалки с острыми краями. Перемешивать деревянной лопаткой или миксером на низких оборотах.

1-й слой:

Stucco Satinato наносится на поверхность тонким слоем техникой шпатлевочных пятен. Важным является вытягивание материала в «0».

После начала подсыхания открытые места также закрываются шпатлевкой в технике шпатлевочных пятен.

2-й слой:

Выполняется так же, как и 1-й.

Комбинируя манеру работы шпателем достигаются индивидуальные эффекты.

**Замечание:** необходимым условием является шпатлевание без шпатлевочных грат. Необходимо брать на шпатель лишь столько материала, сколько возможно нанести за проход. Избегать высыхания материала на шпателе.

Расход

Ок. 80 – 100 мл/м<sup>2</sup> на один рабочий проход.  
Точный расход определяется пробным путем на объекте.

Условия применения

**Нижний предел температуры при нанесении покрытия:**  
+ 5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

Высыхание /Время высыхания

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65% через 30 – 60 минут материал сухой на поверхности. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться дальнейшей обработке через 1 – 2 дня. При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Инструменты

Для нанесения Stucco Satinato рекомендуется использовать шпатель гибкий двойной с закругленными краями из прочной нержавеющей стали. Перед применением обработать рабочую поверхность шпателя шлифовальной бумагой с зерном 400-600.

Очистка инструментов

Сразу после применения промыть инструменты водой.

Указания

## Указания по чистке и уходу:

Поверхность Stucco Satinato может подвергаться осторожной очистке. Возникшие в процессе очистки места заглянцованности не могут быть исправлены. Поверхность Stucco Satinato проявляет незначительный «эффект письма», проявление этого эффекта в большой степени зависит от оттенка покрытия. Чтобы снизить «эффект письма» для темных оттенков и значительно увеличить устойчивость поверхности к чистке, можно нанести дополнительный защитный слой материалом Capadecor DecoLasur Matt в технике шпатлевания либо Disbopur 458 PU-Aquasiegel валиком. Следует учитывать, что нанесение защитных слоев может изменить степень глянца и интенсивность оттенка.

## Указания

Внимание (Информация по состоянию готовности к печати)

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу.

Утилизация

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Код продуктов ЛКМ

M-DF01

Декларация состава

Акрилатный / винилацетатный смешанный полимер, минеральные наполнители, вода, добавки, консерванты (метил-/бензилизотиозолинон).

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Сервис-центр для клиентов

тел.:+375 162 55 97 17  
факс:+375 162 55 97 18  
e-mail: info@caparol.by

## Техническая информация 562 · состояние на: Липень 2016 \*

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: [www.caparol.by](http://www.caparol.by)

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.:+375 162 55 97 17 • факс:+375 162 55 97 18 • Internet: [www.caparol.by](http://www.caparol.by) • e-mail: [info@caparol.by](mailto:info@caparol.by)